Fiche de données article Q-25-12-01-STIC

Données techniques et sécurité d'utilisation

Webcraft AG
Weiherallee 11a
8610 Uster, Suisse

Téléphone: +41 43 399 03 51

www.supermagnete.ch
support@supermagnete.ch

1. Informations techniques

Super aimant en néodyme - Parallélépipède magnétique autocollant 25 x 12 x 1 mm, tient env. 1 kg

ID article	Q-25-12-01-STIC
EAN	7640155436373
Matériau	NdFeB
Forme	Parallélépipède
Dimensions	25 x 12 x 1 mm
Côté 1	25 mm
Côté 2	12 mm
Côté 3	1 mm
Pôles	25 x 12 mm
Tolérance	+/- 0.1 mm
Sens de magnétisation	Dans le sens de la hauteur
Revêtement	Nickelé (Ni-Cu-Ni)
Méthode de fabrication	par frittage
Magnétisation	N35
Force d'adhérence	env. 1 kg (env. 9.81 N)
Force de cisaillement	env. 200 g (env. 1.96 N)
Température max. d'utilisation	80°C (év. plus basse) *
Colle	3M, n° 467MP
Durée de vie colle	12 Mois (environ)
Version	Autocollant (film)
Poids	2.2800 g
Température de Curie	310 °C
Rémanence Br	11700-12100 G, 1.17-1.21 T
Champ coercitif bHc	10.8-11.5 kOe, 860-915 kA/m
Champ coercitif iHc	≥12 kOe, ≥955 kA/m
Produit énergétique (BxH)max	33-35 MGOe, 263-279 kJ/m^3



* En raison de ses dimensions, il est possible que cet aimant ait une moindre résistance à la température. Veuillez vous reporter à nos Q&R : https://www.supermagnete.ch/fre/faq/Quelle-temperature-maximale-les-aimants-peuvent-ils-supporter#pu424

Le produit est conforme à la dernière directive européenne RoHs

Le produit est conforme au dernier règlement européen REACH

2. Informations importantes

Danger

Avaler

Des enfants peuvent avaler des petits aimants.
Si un enfant avale plusieurs aimants, ces derniers peuvent se fixer dans l'intestin et entrainer des complications mortelles.

Les aimants ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Avertissement

Pacemaker

Les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement de pacemakers et de défibrillateurs implantables.
- Un pacemaker pourrait passer en mode test et causer des malaises.
- Un défibrillateur ne pourrait éventuellement plus fonctionner.

- Si vous êtes porteur d'un tel dispositif, gardez une distance suffisante avec les aimants: www.supermagnete.ch/fre/faq/distance
- Empêcher les porteurs de tels dispositifs de s'approcher des aimants.

Avertissement

Éclats métalliques

Des aimants en néodyme sont cassants. Lors d'une collision de deux aimants, ceux-ci peuvent se briser.
Des éclats coupants pourraient être projetés à plusieurs mètres et blesser vos yeux.

- Évitez la collision d'aimants.
- Lors de la manipulation d'aimants plus gros, veuillez porter des lunettes de protection.
- Veillez également à ce que les personnes proches soient également protégées ou qu'elles respectent une distance de sécurité.

3. Utilisation et stockage

Précaution

Champ magnétique

Des aimants génèrent des champs magnétiques puissants et de grande envergure. Ils peuvent endommager entre autres des téléviseurs, des ordinateurs portables, des disques durs, des cartes de crédit et des cartes eurochèque, des supports de données, des montres mécaniques, des appareils auditifs et des haut-parleurs.

- Gardez les aimants loin des appareils et des objets qui pourraient être endommagés par des champs magnétiques puissants.
- Reportez-vous à notre tableau indiquant les distances recommandées: www.supermagnete.ch/fre/faq/distance

Précaution

Inflammabilité

Lors de l'usinage mécanique des aimants, la poussière de fraisage peut s'enflammer facilement.

Évitez de travailler un aimant ou utilisez des outils adéquats et suffisamment d'eau de refroidissement.

Précaution

Allergie au nickel

La plupart de nos aimants contiennent du nickel, également ceux qui ne sont pas revêtus de nickel.
- Certaines personnes développent des réactions allergiques suite au contact avec du nickel.
- Une allergie au nickel peut se développer en cas de contact prolongé avec des objets contenant du nickel.

- Évitez le contact prolongé entre la peau et les aimants.
- Si vous présentez déjà une allergie au nickel, évitez tout contact avec les aimants.

Indication

Influence sur le corps humain

Selon les connaissances actuelles, les champs magnétiques provenant d'aimants permanents n'ont pas d'influence positive ou négative mesurable sur l'homme. Il est improbable que le champ magnétique d'un aimant permanent constitue un danger pour la santé, mais ce risque ne peut pas être complètement exclu.

- Pour votre sécurité, évitez tout contact prolongé avec un aimant.
- Conservez les gros aimants à une distance d'au moins un mètre de votre corps.

Indication

Écaillage du revêtement

La plupart de nos aimants en néodyme possèdent une fine couche de nickel-cuivre-nickel afin de les protéger contre la corrosion. Suite à une collision ou une forte pression, ce revêtement peut s'écailler ou se fissurer. Ceci les rend plus sensibles aux influences de l'environnement comme l'humidité et ils risqueraient de s'oxyder.

- Séparez les grands aimants, en particulier les sphères, à l'aide de carton.
- En général, évitez des collisions entre des aimants ainsi que des impacts répétés (comme des coups).

Indication

Oxydation, corrosion, rouille

Des aimants en néodyme non traités s'oxydent rapidement et s'effritent.

La plupart de nos aimants possèdent une fine couche de nickel-cuivre-nickel afin de les protéger contre la corrosion. Ce revêtement offre une certaine protection contre la corrosion, mais il n'est pas suffisamment résistant pour permettre une utilisation prolongée à l'extérieur.

- Utilisez les aimants uniquement à l'intérieur dans un endroit sec ou protégez-les contre les influences de l'environnement.
- Évitez d'endommager le revêtement.

Indication

Résistance aux températures

Selon le type d'aimant, les aimants en néodyme ont une température maximale de 80 à 200°C. Les aimants en néodyme très fins et les aimants avec magnétisation N52 ont une température d'utilisation maximale de 65 °C.

La plupart des aimants en néodyme perdent une partie de leur force d'adhérence de façon permanente à partir d'une température de 80 °C.

- N'utilisez pas les aimants à des endroits où ils sont exposés à des températures élevées.
- Lorsque vous utilisez de la colle, ne la durcissez pas à l'aide d'air chaud.
- Consultez notre aperçu sur la résistance à la température.

Indication

Usinage mécanique

Des aimants en néodyme sont friables, sensibles à la chaleur et ils s'oxydent facilement.

- L'emploi d'outils inadaptés pour percer ou scier un aimant peut le briser.
- La chaleur qui en résulte peut démagnétiser l'aimant.
- À cause du revêtement endommagé, l'aimant s'oxydera et s'effritera.

Évitez d'usiner des aimants si vous ne possédez pas de matériel adapté et l'expérience qui y est nécessaire. Demandez-nous une offre pour un aimant sur mesure: www.supermagnete.ch/fre/custom_form.php

4. Informations au sujet du transport

Précaution

Fret aérien

Des champs magnétiques provenant d'aimants emballés de façon non adéquate peuvent interférer avec les appareils de navigation aérienne.

Dans le pire des cas, cela pourrait provoquer un accident.

- Si vous expédiez des aimants par fret aérien, n'utilisez que des emballages comportant un blindage magnétique suffisant.
- Veuillez lire attentivement le règlement respectif: www.supermagnete.ch/fre/faq/airfreight

Précaution

Envoi par courrier

Des champs magnétiques provenant des aimants emballés de façon non adéquate peuvent provoquer des perturbations au niveau des systèmes de tri et endommager des marchandises se trouvant dans d'autres colis.

- Veuillez lire nos conseils pour l'envoi: www.supermagnete.ch/fre/faq/shipping
- Utilisez une boîte aux dimensions généreuses et placez les aimants à l'aide d'un matériau de rembourrage au centre du colis.
- Dans le colis, disposez les aimants de sorte que les champs magnétiques se neutralisent mutuellement.
- Si nécessaire, utilisez de la tôle de fer pour bloquer le champ magnétique.
- En cas d'expédition par fret aérien, des règles plus strictes s'appliquent : Veuillez lire l'avertissement "fret aérien".

5. Informations relatives à l'élimination des déchets

De petites quantités d'aimants en néodyme peuvent être déposées avec les déchets ménagers. Des quantités plus importantes sont à apporter à la collecte de vieux métaux.

6. La législation

Veuillez noter que l'exportation d'aimants en néodyme vers les États-Unis, le Canada et le Japon peut être soumise à des restrictions en matière de brevets. Nous vous recommandons de vérifier les aspects juridiques avant d'exporter vers ces pays.

Code douanier Tares: 8505.1100

Origine: Chine

Pour d'autres informations relatives aux aimants veuillez vous reportez à la page **https://www.supermagnete.ch/fre/faqs**.

Etat des données: 18.04.2024